Neodur® Varnish PR

Jednozložkový hybridný vodou riediteľný základný náter

Popis

Jednozložkový hybridný (alifatický polyuretán-akrylát) vodou riediteľný základný náter



Oblasti použitia

- Dekoratívne mikrocementové povrchy a cementové podklady podláh a stien, ktoré sa budú natierať polyuretánovými lakmi **Neodur® Varnish**, **Neodur® Varnish Satine**, **Neodur® Varnish Mat** a **Neodur® Varnish W Mat**
- Uzatváranie pórovitých povrchov a betónových podláh proti prášeniu

Vlastnosti – výhody

- Chráni pred nasiakaním vody
- Zachováva prirodzený vzhľad mikrocementového povrchu, bez výrazného stmavnutia farby alebo efektu „mokrého povrchu“ po aplikácii lakov
- Vhodný aj na exteriérové aplikácie, odolný voči žltnutiu
- Veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť
- Ekologický a používateľsky nenáročný (vodou riediteľný, jednozložkový)

Balenie

10kg, 3kg a 1kg

Vzhľad

Transparentný

Technické vlastnosti	
Hustota (EN ISO 2811-1)	1,02kg/L (±0,05)
Prídržnosť (EN 13892-8)	≥2N/mm²
Spotreba: 100-120gr/m² na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)	

Podmienky aplikácie	
Vlhkosť podkladu	<4%
Relatívna vlhkosť vzduchu (RH)	<70%
Teplota pri aplikácii (okolie – podklad)	+10°C min. / +35°C max.

Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

Údaje o vytvrdzovaní	
Doba schnutia (+25°C, RH 50%)	3 hodiny
Pretierateľnosť – ďalšia vrstva (+25°C, RH 50%)	24 hodín
Úplné vytvrdnutie	~ 7 dní
** Nízke teploty a vysoká vlhkosť počas aplikácie a/alebo vytvrdzovania uvedené časy predlžujú, vysoké teploty ich skracujú*	

Návod na použitie

Príprava podkladu

Povrch musí byť pevný, čistý, suchý, chránený pred vzlínajúcou vlhkosťou a bez prachu, olejov, mastnôt a uvoľnených častíc. Slabo priľnuté materiály a staré nátery treba odstrániť a povrch dôkladne očistiť vhodnými mechanickými alebo chemickými prostriedkami. V závislosti od podkladu môže byť potrebná vhodná mechanická príprava na vyrovnanie nerovností, otvorenie pórov a vytvorenie optimálnych podmienok pre prídržnosť.

Aplikácia

Neodur® VarnishPR sa nanáša v jednej vrstve, zriedený 25-30 % hm. vodou, valčekom, štetcom alebo bezvzduchovým striekaním (airless).

Osobitné upozornenia

- **Neodur® Varnish PR** sa nesmie aplikovať vo vlhkých podmienkach ani vtedy, ak sa vlhké podmienky očakávajú počas aplikácie alebo vytvrdzovania produktu.
- Nesmie sa aplikovať na povrchy, na ktoré boli v minulosti nanesené hydrofobizačné impregnácie (napr. na báze siloxánov) alebo vosky.

Vzhľad (po vytvrdnutí)	Transparentný
Balenie	10kg, 3kg a 1kg v plastových vedrách
Čistenie náradia – odstraňovanie škvŕn	Vodou ihneď po aplikácii. Zaschnuté škvrny mechanicky
Prchavé organické látky (V.O.C.)	Limit V.O.C. podľa smernice E.U. 2004/42/CE pre tento produkt kategórie AgWB „Základné nátery“: 30g/l (limit 1.1.2010). Obsah V.O.C. v produkte pripravenom na použitie <30g/l
Kód UFI	9S50-50H0-E009-5XTE
Skladovateľnosť	2 roky v pôvodnom neporušenom balení, chránené pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením

Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácie produktu, vychádzajú zo skúseností a znalostí spoločnosti NEOTEX® SA. Poskytujú sa ako služba projektantom a zhotoviteľom, aby im pomohli nájsť možné riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA ako dodávateľ však nekontroluje skutočné použitie produktu, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. Vzhľadom na neustály technický vývoj je na zákazníkoch, aby si v našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol nahradený novším vydaním.

SÍDLO – VÝROBNÝ ZÁVOD V.
Moira str., Xiropigado
LOGISTICKÉ A OBCHODNÉ
CENTRUM Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

POBOČKA SEVERNÉ GRÉCKO
Ionias str., GR 57009 Kalochori,
Thessaloniki, Greece **T.** +30 2310 467275

www.neotex.gr • export@neotex.gr