Neosil® Bond

Adhézny mostík pre náterové systémy na anorganických povrchoch



Balenie
1L

Popis
Adhézny mostík s obsahom rozpúšťadiel pre náterové systémy na anorganických povrchoch, ako je keramická dlažba, sklo a pod.

Oblasti použitia
Anorganické povrchy (napr. keramická dlažba, sklo) pred pretretím farbami alebo lakmi (napr. **Neodur® FT Clear**)

Vlastnosti – výhody
- Aktivuje anorganické povrchy pre vynikajúcu prídržnosť nasledujúcich náterov
- Jednoduchá aplikácia mäkkou handrou
- Rýchloschnúci

Technické vlastnosti	
Hustota (EN ISO 2811-1)	0,80kg/L (±0,05)
Spotreba: 50ml/m² na jednu vrstvu	

Údaje o vytvrdzovaní	
Doba schnutia (+25°C)	15-20 minút
Čakacia doba pred nanesením náteru (+25°C)	2-24 hodín

Návod na použitie
Príprava podkladu
Povrch musí byť pevný, čistý, suchý, chránený pred vzlínajúcou vlhkosťou a bez prachu, olejov, mastnôt a uvoľnených častíc. Slabo priľnuté materiály a staré nátery treba odstrániť a povrch dôkladne mechanicky alebo chemicky očistiť. Kompletný postup prípravy v prípade podkladu z keramickej dlažby nájdete v aktuálnom technickom liste **Neodur® FT Clear**.

Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

Aplikácia

Anorganický povrch sa dôkladne umyje tekutým adhéznym mostíkom **Neosil® Bond**. Materiál sa nanáša čistou, suchou a mäkkou handrou nasiaknutou **Neosil® Bond**, ktorou sa krúživými pohybmi umýva a pretiera celý povrch. Handru treba často meniť. Je veľmi dôležité, aby nezostalo žiadne neošetrené miesto.
Po aplikácii **Neosil® Bond** sa odporúča naniesť (po ~2 hodinách a ideálne pred uplynutím 6 hodín) prvú vrstvu farby alebo laku (napr. transparentného elastického alifatického polyureového laku **Neodur® FT Clear**).

Optimálnu prídržnosť nasledujúcej vrstvy dosiahnete v čase od 2 do 6 hodín od aplikácie **Neosil® Bond**. Ak od jeho aplikácie uplynulo viac ako 24 hodín, celý postup treba zopakovať.

Balenie	1L v kovových plechovkách
Čistenie náradia – odstraňovanie škvŕn	Rozpúšťadlom **Neotex® 1021** alebo **Neotex® PU 0413** ihneď po aplikácii. Zaschnuté škvrny mechanicky
Kód UFI	UT90-X0XN-T00K-706F
Skladovateľnosť	1 rok pri skladovaní v pôvodnom uzavretom obale, chránené pred mrazom, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácie produktu, vychádzajú zo skúseností a znalostí spoločnosti NEOTEX® SA. Poskytujú sa ako služba projektantom a zhotoviteľom, aby im pomohli nájsť možné riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA ako dodávateľ však nekontroluje skutočné použitie produktu, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. Vzhľadom na neustály technický vývoj je na zákazníkoch, aby si v našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol nahradený novším vydaním.

SÍDLO – VÝROBNÝ ZÁVOD V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICKÉ A OBCHODNÉ CENTRUM Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

POBOČKA SEVERNÉ GRÉCKO
Ionias str., GR 57009 Kalochori,
Thessaloniki, Greece **T.** +30 2310 467275

www.neotex.gr • export@neotex.gr

Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk