Neotex® Antiskid M

Protišmyková prísada do ochranných náterových systémov podláh

Popis

Polyetylénová protišmyková prísada do ochranných náterových systémov podláh

Oblasti použitia

- Podlahy skladov, parkovísk, balkóny
- Bazény, fontány, člny
- Kovové povrchy

Vlastnosti – výhody

- Pridaním do poslednej vrstvy náterového systému sa dosiahne stredný protišmykový účinok
- Rovnomerný výsledok z hľadiska protišmykovosti aj vzhľadu
- Vysoké mechanické a chemické vlastnosti
- Kompatibilná s akýmkoľvek tenkovrstvovým živicovým náterom (vodou riediteľným, s obsahom rozpúšťadiel, bezrozpúšťadlovým)
- Možno ju kombinovať aj s transparentnými nátermi (napr. **Neodur® Varnish**)



Balenie

1kg, 100gr a 20gr

Technické vlastnosti	
Hustota (ASTM D1505)	0,95kg/L (±0,05)
Objemovo vážená stredná veľkosť častíc (ISO 13320-1)	250-300µm
Odporúčaný pomer: 1,5-2,5 % hmotnosti tekutého produktu	

Návod na použitie

Neotex® Antiskid M sa pridá v odporúčanom pomere (1,5-2,5 % hm.) do tekutej zmesi náterového materiálu pred aplikáciou poslednej vrstvy a zmes sa premieša. Potom sa materiál aplikuje podľa pokynov príslušného technického listu. **Neotex® Antiskid M** sa neaplikuje posypom.

Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

Vzhľad	Polopriehľadná, biela
Balenie	1kg, 100gr a 20gr v plastovom obale
Kód UFI	JGA0-00FU-800H-JQUY
Skladovateľnosť	Najmenej 2 roky pri skladovaní v pôvodnom uzavretom obale, chránené pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením.

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácie produktu, vychádzajú zo skúseností a znalostí spoločnosti NEOTEX® SA. Poskytujú sa ako služba projektantom a zhotoviteľom, aby im pomohli nájsť možné riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA ako dodávateľ však nekontroluje skutočné použitie produktu, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. Vzhľadom na neustály technický vývoj je na zákazníkoch, aby si v našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol nahradený novším vydaním.

SÍDLO – VÝROBNÝ ZÁVOD V.
Moira str., Xiropigado
LOGISTICKÉ A OBCHODNÉ
CENTRUM Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

POBOČKA SEVERNÉ GRÉCKO
Ionias str., GR 57009 Kalochori,
Thessaloniki, Greece **T.** +30 2310 467275

www.neotex.gr • export@neotex.gr