# Neotex® Inox Primer

## Vodou riediteľný základný náter na nerez, hliník a pozinkované povrchy

### Popis

Vodou riediteľný jednozložkový základný náter, ideálny na aplikácie na nerezové a pozinkované povrchy, hliník, pocínovaný plech, sklo




### Oblasti použitia

Na podklady z nehrdzavejúcej alebo pozinkovanej ocele, hliníka, pocínovaného plechu, skla a pod. pred aplikáciou natierateľných hydroizolačných alebo ochranných náterov

### Vlastnosti – výhody

- Možno ho pretierať vodou riediteľnými, rozpúšťadlovými aj bezrozpúšťadlovými produktmi bez potreby osobitnej úpravy povrchu pred pretretím
- Jednozložkový a ľahko sa aplikuje
- Vynikajúca prídržnosť k väčšine lesklých neporéznych povrchov
- Neobsahuje toxické látky ani rozpúšťadlá
- Rýchloschnúci

### Vzhľad – farba

Polopriehľadný – svetlomodrý

### Balenie

3L a 1L

| Technické vlastnosti | |
|---|---|
| Hustota (EN ISO 2811-1) | 1,04kg/L (±0,05) |
| Prídržnosť (ASTM D4541, oceľový podklad) | ≥2N/mm² |
| **Výdatnosť: 14-16m²/L v jednej vrstve** | |

| Podmienky aplikácie | |
|---|---|
| Vlhkosť podkladu | <4% |
| Relatívna vlhkosť vzduchu (RH) | <65% |
| Teplota pri aplikácii (okolie – podklad) | +10°C min. / +35°C max. |

| Údaje o vytvrdzovaní | |
|---|---|
| Doba schnutia (+25°C, RH 50%) | 1 hodina |
| Pretierateľnosť (+25°C, RH 50%) | 8-10 hodín |


Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

** Nízke teploty a vysoká vlhkosť počas aplikácie a/alebo vytvrdzovania uvedené časy predlžujú, vysoké teploty ich skracujú*

## Návod na použitie

***Príprava podkladu***

Povrch musí byť čistý, suchý a bez prachu, olejov, mastnôt, starých náterov a uvoľnených častíc. Ak nie je možné povrch dôkladne očistiť od uvoľnených častíc alebo existujúcich slabo priľnutých náterov, odporúča sa ho prebrúsiť jemným brúsnym papierom a potom očistiť rozpúšťadlom **Neotex® 1021.**

***Aplikácia***

**Neotex® Inox Primer** sa nanáša nezriedený vhodným valčekom na emaily, štetcom alebo bezvzduchovým striekaním (airless) v jednej tenkej vrstve.

## Osobitné upozornenia

- **Neotex® Inox Primer** sa nesmie aplikovať vo vlhkých podmienkach ani vtedy, ak sa počas aplikácie alebo vytvrdzovania produktu očakávajú vlhké podmienky alebo dážď.
- **Neotex® Inox Primer** sa smie nanášať len v jednej tenkej vrstve
- **Neotex® Inox Primer** možno použiť aj ako adhézny mostík na existujúce staré strešné hydroizolačné nátery (na báze akrylátu, polyuretánu alebo polyurey) pred ich údržbovým pretretím novými natierateľnými hydroizolačnými nátermi, po dôkladnom očistení ich povrchu (napr. pri renovácii strechy so starým rozpúšťadlovým PU hydroizolačným náterom, ktorý sa pretrie vodou riediteľným hydroizolačným náterom)

| | |
|---|---|
| **Vzhľad** | Riedka kvapalina |
| **Vzhľad (po vytvrdnutí) – farba** | Polopriehľadný – svetlomodrý |
| **Balenie** | 3L a 1L v plastových vedrách |
| **Čistenie náradia – odstraňovanie škvŕn** | Vodou ihneď po aplikácii. Zaschnuté škvrny len mechanicky. |
| **Prchavé organické látky (V.O.C.)** | Limit V.O.C. podľa smernice E.U. 2004/42/CE pre tento produkt kategórie AiWB: 140g/l (limit 1.1.2010) – obsah V.O.C. v produkte pripravenom na použitie <140g/l |
| **Kód UFI** | 1KA0-H057-K001-62F1 |
| **Skladovateľnosť** | 2 roky v pôvodnom neporušenom balení, chránené pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením. |


Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácie produktu, vychádzajú zo skúseností a znalostí spoločnosti NEOTEX® SA. Poskytujú sa ako služba projektantom a zhotoviteľom, aby im pomohli nájsť možné riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA ako dodávateľ však nekontroluje skutočné použitie produktu, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. Vzhľadom na neustály technický vývoj je na zákazníkoch, aby si v našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol nahradený novším vydaním.

**SÍDLO – VÝROBNÝ ZÁVOD V.**
**Moira str., Xiropigado**
**LOGISTICKÉ A OBCHODNÉ**
**CENTRUM Loutsas str., Voro**

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
**T.** +30 210 5557579

**POBOČKA SEVERNÉ GRÉCKO**
Ionias str., GR 57009 Kalochori,
Thessaloniki, Greece **T.** +30 2310 467275

www.neotex.gr • export@neotex.gr